

PEARL SILICA SAND

K E I - S H A

パール

珪砂

最高級土岐産

MgO

Al₂O₃

CaO

Si

SiO₂

O

O

Fe₂O₃

Ig-Loss

TRTC

東海リテック株式会社

珪砂

土岐産

品質

化学分析

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Ig-Loss
98~86	7~1.5	0.5~0.03	0.5~0.05	0.12~0.01	1.5~0.1

物理的性質

真比重	嵩比重	耐火度SK	pH(H ₂ O)
2.68	1.52	32~29	6.9

粒度分布

Mesh (μ)	8 (2380)	10 (1700)	14 (1190)	20 (850)	28 (600)	35 (425)	48 (300)	65 (212)	100 (150)	150 (106)	200 (74)	270 (53)	PAN (-)
3号	5>	0-45	30-75	5-25	10>								
4号		5>	0-25	50-85	0-40	5>							
5号			5>	0-20	10-50	20-60	5-35	0-15	5>				
6号				1>	0-5	0-40	20-70	20-50	0-20	10>			
7号						1>	0-10	10-40	20-65	10-40	0-15	10>	
8号							1>	0-10	0-30	5-50	10-50	10-40	30>

※各品種の混合製品のご注文も請け賜ります。

特徴

- ① シリカ(SiO₂)の純度が最も高く、不純物をほとんど含みません。
- ② 形状は、自然転磨により美しい形状に構成されています。
- ③ 石英質の特性により、非常に硬い材質です。
- ④ 他用途に対応するため、粒度の正確さを要求され、用途別に対しては粒度の調整により、さらにシビアな粒度を作り上げています。

荷姿

3層クラフト紙	25kg入り
3層クラフト紙	30kg入り
フレコン	500kg入り
フレコン	1000kg入り
バラ	(圧送)

販売店

TRTC 東海リテック株式会社

〒509-5312 岐阜県土岐市鶴里町柿野2322-1
 TEL 0572-52-3100 FAX 0572-52-3399
<http://www.trtc.co.jp/>
 e-mail: info@trtc.co.jp